

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA



RECOUVREMENT DES ASSEMBLAGES STRATIFIÉS GUIDE TECHNIQUE

Les dessus de table de travail, les plans de travail, les bars, les accessoires, etc., plaqués en stratifié haute pression qui sont désuets, usés ou endommagés peuvent être remis à neuf par un processus de recouvrement utilisant le Stratifié de marque Formica®. Ces étapes importantes vous aideront à recouvrir de façon très satisfaisante les surfaces unies ou plates. N'essayez pas de recoller du stratifié sur des surfaces formées telles que les plans de travail postformés ou autres éléments dont les chants sont arrondis ou à rebord. Les éléments comme les éviers ou les surfaces de cuisson doivent être retirés du plateau avant le recouvrement.

MATÉRIAUX

Stratifié standard de marque Formica® ou ColorCore®2 du Groupe Formica et adhésif de contact non inflammable n° 100 de marque Formica®.

PRÉCAUTIONS

L'élément à recouvrir doit être examiné de près pour permettre de repérer le stratifié décollé ou qui n'adhère pas correctement. Le nouveau stratifié doit être appliqué uniquement sur un support propre ou un stratifié qui adhère correctement. N'appliquez pas le nouveau stratifié sur des stratifiés à la texture profonde, de la peinture, du vinyle, du papier ou d'autres matériaux similaires.

Déterminez dans quel ordre appliquer le stratifié : chants, surface, etc. Vérifiez le dégagement des portes, des pièces de fixation, des joints et des angles. Dressez le support au besoin avant d'appliquer le nouveau stratifié. Assurez-vous de prévoir l'épaisseur additionnelle du nouveau stratifié à appliquer.

PRÉPARATION

Acclimitez le nouveau stratifié au même environnement que l'ancienne surface pendant 48 heures au moins. Cela permettra au stratifié de « travailler » (soit de se dilater ou de se contracter) avant d'être collé. L'acclimatation réduit de façon significative les risques d'ouverture ou de soulèvement des joints et de rétraction, ainsi que les contraintes qui s'exercent sur les joints de colle.

Nettoyez la surface avec un détergent puissant ou un solvant non inflammable pour enlever tous résidus de cire, de graisse ou de produit de polissage. Nettoyez minutieusement la surface avant de la poncer de façon à vous assurer que la surface ne sera pas contaminée par ces résidus pendant le ponçage.

À l'aide d'une ponceuse à courroie, poncez toute la surface pour enlever le fini d'origine. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'enlever la couleur et le motif en ponçant. Après le ponçage, enlevez la poussière avec un aspirateur et un chiffon de dépoussiérage.

ADHÉSIF ET ASSEMBLAGE

Appliquez une couche uniforme d'adhésif de contact sur la surface poncée et le dos du stratifié. Laissez sécher complètement avant de procéder à l'assemblage. **REMARQUE :** L'assemblage de joints d'adhésif mouillés bloquera le solvant et peut gêner l'adhésion. Suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif. **N'UTILISEZ PAS D'ADHÉSIF À BASE D'EAU.**

Assemblez le stratifié et le support. Mettez-les d'abord en contact en lissant avec la paume de vos mains puis en appliquant de la pression à l'aide d'un rouleau applicateur (rouleau en « J ») ou d'une presse rotative. Dressez comme d'habitude en utilisant les outils recommandés.

PEINTURE DU STRATIFIÉ

Un agent anti-adhérent résiduel est transféré à la surface du stratifié pendant le processus de fabrication. Cet agent peut empêcher l'adhésion appropriée des peintures et des encres. Le meilleur moyen d'éliminer ce résidu est de poncer. Lors de la fabrication d'enseignes, il n'est pas possible de poncer le stratifié. La surface doit donc être nettoyée le plus minutieusement possible.

SUR LA TOTALITÉ DE LA SURFACE

- Enlevez la saleté, la cire, etc., avec un nettoyant au solvant approprié, par exemple le solvant pour adhésif de contact non inflammable de marque Formica®.
- Poncez la totalité de la surface avec du papier abrasif de grain 220 - 240. Si possible, utilisez une ponceuse orbitale.
- Enlevez la poussière générée par le ponçage avec une brosse et essuyez avec un chiffon de dépoussiérage.
- Peignez, préférentiellement par pulvérisation.

ENSEIGNES

- Nettoyez la totalité de la surface avec un produit nettoyant ménager. N'utilisez pas de solvant non inflammable. Pour les petites surfaces, frottez la zone au complet uniformément avec un produit nettoyant (ne contenant pas d'agent blanchissant) et rincez. Cela ternira le fini mat et procurera une rugosité où s'accrochera la peinture.
- Essuyez avec un chiffon en coton humecté d'alcool isopropylique puis essuyez immédiatement avec un chiffon en coton propre et sec.
- Retournez et répétez la procédure. Changez souvent les chiffons.
- Peignez ou effectuez la reproduction sérigraphique.

PAINT SELECTION:

Époxy
Polyuréthane
Acrylique
Latex
Lacque

DEGREE OF ADHESION:

Meilleur
—
—
—
Le moins bon

STRATIFIÉ DE MARQUE FORMICA® DU GROUPE FORMICA



RECOUVREMENT DES ASSEMBLAGES STRATIFIÉS GUIDE TECHNIQUE

SERVICES TECHNIQUES

Vous pouvez obtenir de l'assistance technique auprès de votre distributeur de produits de marque Formica® ou des représentants formés de Formica Corporation qui se trouvent dans les points de vente du pays. Pour aider les représentants, Formica Corporation dispose de services techniques et des ventes à Cincinnati, Ohio. Pour obtenir de l'assistance technique, communiquez avec votre distributeur ou représentant des ventes ou écrivez directement à Formica Corporation Technical Services Department, 10155 Reading Road, Cincinnati, OH, 45241, États-Unis; ou communiquez par téléphone en composant le 1 513 786-3048 ou le 1-800-FORMICA™ ou par télécopieur en composant le 1 513 786-3195. Au Canada, composez le 1 800 363-1405. Au Mexique, composez le 1 525 530-3135.

Formica® est une marque de commerce accordée par sous-licence à Formica Corporation. Formica®, le logo Anvil de Formica® et ColorCore® sont des marques de commerce déposées de The Diller Corporation. 1-800-FORMICA™ est une marque de commerce de The Diller Corporation. Les produits et les processus de fabrication de Formica Corporation sont protégés par des brevets américains et étrangers.

Toutes les marques ® sont des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les marques ™ sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur la garantie, veuillez consulter www.formica.com ou composer le 1 800-FORMICA™.

©2019 Formica Corporation
Cincinnati, Ohio 45241